

CaF_2 %	0,31	0,29	0,62	0,86	0,94	0,70	1,1	1,4	15,8	19,9	39,0	15,0	0,74	0,57	15,8	15,0	55,5	38,2	46,2	8,4	1,6	1,2	1,2	1,1	1,0	1,1	1,1	0,90	
SiO_2									49,4	54,2	45,0	61,5			67,5	67,3	34,5	48,6	30,6										
$BaSo_4$									0,14	0,12	0,08	0,13			0,07	0,09	0,08	0,06	8,3										
S									0,021	0,025	0,036	0,022			0,020	0,026	0,046	0,035	1,16										
Fe %									0,57	1,07	0,93	1,50			1,14	2,28	0,36	0,50	0,57										
Pb ppm									124	70	61	128			40	31	21	27	36										
Zn ppm									80	54	31	64			30	26	14	18	22										
Ag_2 ppm									1,23	0,41	0,41	0,41			0,68	2,48	0,96	0,41	0,11										

T—59

ESCALA 1:50

FL-103