

CaF_2 %	2,5	3,2	3,2	14,6	15,0	7,8	14,0	14,0	22,1	14,4	12,1	14,2	31,0	14,4	4,9	4,9	59,4	74,1	41,0	3,8	78,0	1,8	1,3	1,2	0,95	0,99	68,8	54,4	1,5	1,5
SiO_2				48,1	44,0		47,1	62,0	55,2	53,3	49,9	47,8	32,5	48,7			30,2	18,2	31,9		15,1						21,5	22,7		
$BaSO_4$								0,13	0,25								0,04	0,02	0,06		0,04						0,45	5,1		
S				0,022	0,018		0,018	0,020	0,041	0,019	0,017	0,019	0,031	0,018			0,050	0,060	0,049		0,064						0,117	0,710		
Fe				0,57	0,71		0,43	0,57	0,71	0,43	0,43	0,50	0,43	0,36			1,21	0,79	0,57		0,29						0,43	0,43		
$CaCO_3$				0,68	0,27		0,27	0,27	1,23	0,27																				
Zn ppm				72	82		60	53	37	89	104	126	128	91			15	10	23		13						14	39		
Pb ppm				114	122		124	59	70	128	132	274	212	272			37	23	44		30						25	82		

SOLO

GRANITO PORFIRÓIDE

METASSEDIMENTO (MILONITO)

MINÉRIO DE FLUORITA

ESCALA 1:50

T—58

FL-102