TRINCHEIRA T_2

ESCALA 1:50



Nº DA AMOSTRA																									
	6,20	16,30	10,00	11,60	7,50	11,5	9,8	20,50	18,10	5,90	9,90	6,80	6,10	2,80	56,10	51,00	31,40	7,90	1,443	1,079	1,156	1,423	1,351	1,366	1,109	% CaF_2
	HR-826	HR-827	HR-828	HR-829	HR-830	HR-832	HR-833	HR-834	HR-835	HR-836	HR-837	HR-838	HR-839	HR-840	HR-841	HR-842	HR-843	HR-844	HR-846 / HR-845 (2,538)	HR-847	HR-848	HR-849	(1,068) HR-850 HR-(851)	HR-852	HR-853	
	–	–	–	–	–	–	–	0,15	–	–	–	–	–	–	1,9	0,27	0,09	–	–							% $BaSO_4$
	48,7	40,8	47,1	46,6	53,7	41,4	52,6	39,6	39,1	56,1	48,9	57,6	64,8	70,3	28,0	39,2	51,8	59,9	–							% SiO_2
	0,43	0,43	0,07	0,43	0,43	0,57	0,57	0,43	0,07	0,07	0,07	1,43	1,28	1,14	0,43	0,86	1,43	0,57	–							% FeO
	0,010	0,016	0,011	0,053	0,011	0,015	0,010	0,021	0,013	0,010	0,010	0,010	0,012	0,052	0,280	0,068	0,015	0,010	–							% S
	0,11	0,11	0,23	0,11	0,23	0,23	0,11	0,11	0,23	0,34	0,23	0,11	0,23	0,23	0,23	0,45	0,45	0,45	–							% $CaCO_3$
	42	152	176	106	156	106	114	222	236	130	176	234	120	65	44	67	118	80								Pb (ppm)
	61	98	90	78	81	108	93	100	114	81	100	73	55	44	26	34	71	51								Zn (ppm)

T_2