MINEROPAR
Minerais do Paraná S.A.

SONDAGEM Nº FVG-09 (3)

(03)

CAIXA	PROFUNDIDADE	MANOBRA	RECUPERADO	LITOLOGIA	DESCRIÇÃO	DESCRIÇÃO	RECUPERAÇÃO (GRÁFICA) 20 40 60 80 100	ANÁLISE QUÍMICA % CaF_2	$BaSO_4$	S	SiO_2	FeO	$CaCO_3$	(ppm) Pb	(ppm) Zn	
	48	48,00		1224				74,0								
			1,23	1225												
	49	49,00			Minério venulado de fluorita			66,1								
			1,13	1226				47,7								
	50	50,05			Três Córregos											MINÉRIO DE FLUORITA RG-420 - 50m Fluorita, quartzo, feldspato, sericita, opacos, óxido de Fe.
CX 13			0,07	1227												
	51	51,20						1,5								
			0,55													
		51,70														
	52		0,00													
		52,60		1228				0,87								
	53	53,10	0,64	1229				0,71								
			1,33	1230				0,67								
	54	54,30														
	55		1,35	1231	Granito milonitizado.			0,73								
		55,50														CATACLASITO - RG-421-55,93m microclínio, quartzo, carbonato, sericita, apatita, titanita, zircão, opacos
CX 14	56		1,67	1232				0,59								
	57	57,05														BRECHA GRANÍTICA HIDROTERMALIZADA - RG-422-56,95m Quartzo, carbonato, microclínio, planioclásio, sericita, apatita, zircão, opacos, óxido de Fe.
			1,77	1233				0,32								
	58	58,50														
	59		1,31	1234				0,62								MILONITO - RG-423 - 57,43m Microclínio, quartzo, carbonato, sericita.
CX 15		59,55			Brecha granítica.											
	60		1,17	1235				0,46								
		60,15														
	61															