MINEROPAR
Minerais do Paraná S.A.

SONDAGEM Nº 09 (2)

02

CAIXA	PROFUNDIDADE	MANOBRA	RECUPERADO	LITOLOGIA	DESCRIÇÃO	DESCRIÇÃO	RECUPERAÇÃO (GRÁFICA)	ANÁLISE QUÍMICA % CaF_2	$BaSO_4$	S	SiO_2	FeO	$CaCO_3$	(ppm) Pb	(ppm) Zn	
	22	22,20														
			0,30		Passagem de microbrecha amarela	54,5%										
		22,75			Granito alasquitico milonitizado.											
	23		0,70		1195	100%		0,86								
CX 07		23,50			Granito Alasquitico equigranular											
			0,90		1196	100%		0,66								
	24	24,20			Brecha cor amarela											
			0,95		1197	100%		0,90								
	25	25,00			Brecha com muito "box-work"			0,70								
			0,94		1198											
		25,80						0,87								
	26		0,34		1200			2,9								
		26,70			Brecha mineralizada											
	27		0,83		1201											
		27,70			1202			0,66								
CX 08	28		0,98		1203											
		28,40						0,37								ULTRAMILONITO-RG-424-28,73m
	29		1,66													Quartzo, microclínio, sericita, fluorita, oxido de fe, opacos
		29,85			Rocha maciça, com matriz fluorítica (metassedimentar)			30,4								
	30		1,23		1204 1205			61,6								MILONITO-RG-425-29,26m Quartzo, feldspato, oxido-fe, opacos, apatita, zircão muscovita
	31	31,05			Granito alaskítico, equigranular, muito silicificado											
			1,64					1,32								MINÉRIO DE FLUORITA-RG-426 29,70m Fluorita, quartzo, feldspato, sericita, opacos, óxido de ferro.
CX 09	32	32,70														
	33		1,38		1206 Rocha com matriz fluorítica, maciça			1,8								MINÉRIO DE FLUORITA-RG-427 30,40m Fluorita, quartzo, feldspato, sericita, opacos, oxido de ferro.
		34,05			1208 Granito alaskítico			26,3								
	34		1,00		1209 Rocha com matriz fluoriticamaciça			4,7								
	35	35,05			rocha equigranular (minerio recristalizado)			57,1								HIDROTERMALITO - RG-428 33,70m Quartzo, fluorita, feldspato (raro), oxido de ferro, opacos.
			1,25		1210			42,7								
	36	36,30			Granito alaskítico equigranular 1211			1,8								
			0,60		1212											
	37	37,00														
CX 10			1,05		1213			37,0								
	38	38,00			1214			67,4								
			1,20													
	39							63,3								
		39,30			Rocha maciça com matriz fluoritica (metassedimento)											
			0,53													
	40	39,85			1215											
			1,59		1216			34,1								
	41							58,5								
		41,30			1217											
CX 11	42		1,18		Minério rico, com forte venulação de fluorita											
		42,30			1218			61,6								MINÉRIO DE FLUORITA-RG-429 41,83m Fluorita, quartzo, feldspato, sericita, opacos, oxido de ferro.
	43		1,32		1219 Granito alaskítico.			60,6								
		43,50			1220											MINÉRIO DE FLUORITA-RG-430 42,42m Fluorita, quartzo, feldspato, sericita, opacos, óxido de ferro.
	44		1,80		1221 1222			44,8								
	45	45,10			Minério rico, com forte venulação de fluorita			59,6								
			1,60													
	46							63,3								
CX 12		46,60			1223											
	47		1,50					67,0								